



BOLETIM TÉCNICO TEXTURA ROMANA PROJETADA



TEXTURA ROMANA PROJETADA

ABNT/NBR 11702 TIPO 4.6.2 | Foi especialmente desenvolvida para quem busca um efeito decorativo, elegante e sofisticado, personalizando e valorizando os ambientes. É indicada para aplicação em superfícies internas e externas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento e concreto aparente. Possui característica hidrorrepelente, com grande resistência à alcalinidade e abrasão.

COMPOSIÇÃO

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estinerado, cargas minerais 1,34 mr inertes, pigmentos orgânicos e inorgânicos, surfactantes, microbiocidas não metálicos, espessantes e água.

RENDIMENTO e DILUIÇÃO

Balde com 25Kg rende em média 7m² a 10m² por demão. Já vem pronto para o uso. Caso necessário, diluir até 5% de água potável. Homogeneizar até completa diluição do produto.

*Rendimento teórico, podendo variar de acordo com o substrato, métodos, ferramentas e técnicas utilizadas.

PREPARAÇÃO

ABNT/NBR 13245 | Certifique-se de que a área a ser aplicada esteja limpa, coesa, seca, firme, isenta de poeira, óleo ou graxa, sabão ou mofo. Reboco ou concreto novo aguardar cura mínima de 28 dias e secagem total. Realizar a aplicação de Selador Acrílico ou Fundo Preparador, respeitando as instruções de aplicação e secagem dos mesmos. A utilização desses produtos é de suma importância para garantir a qualidade e funcionalidade das massas e texturas, fazendo o elo de ligação entre substrato e produto. Superfícies com partes soltas, reboco fraco ou com baixa aderência, sujeira e poeira, deverão ser removidas por escovação, raspagem e/ou lavagem com água potável. Realizar aplicação de Fundo Preparador, conforme recomendação. Remover graxas, óleo ou outros contaminantes gordurosos com sabão ou detergentes neutros, enxaguar bem com água potável e aguardar secagem total. Paredes com mofo, bolor ou algas lavar com água sanitária na proporção 1:1 com água potável, enxaguar bem e aguardar secagem total.

Repintura, raspar e lixar até eliminar o brilho e remover totalmente a tinta antiga mal aderida. Caso haja necessidade de retocar o nivelamento da parede, recomenda-se o uso de Massa Acrílica, mesmo em áreas internas. Superfícies com umidade, identificar a origem da umidade e tratar de maneira adequada, antes da aplicação do substrato. RECOMENDAÇÃO: Manter o ambiente bem ventilado e arejado. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, umidade do ar superior a 85%, temperatura abaixo de 10°C e acima de 40°C e sol incidindo diretamente sobre a superfície.

APLICAÇÃO

Utilizar pistola de projeção profissional e desempenadeira. Atenção: uma pistola de projeção de boa qualidade é de extrema importância para um bom resultado. Indicamos sempre a utilização de equipamentos profissionais. Aplicar 2 demãos. Sendo a primeira demão de fechamento e a segunda demão promotora do desenho.

SECAGEM

Entre demãos: 6 a 8 horas | Cura inicial: 12 horas
Cura total: 96 horas, podendo aumentar em dias chuvosos.

PRECAUÇÕES

Pode provocar reações alérgicas na pele. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Armazenar em local coberto, seco e arejado, longe de fontes de calor. Durante a preparação, aplicação e secagem, manter o ambiente ventilado. Utilizar óculos, luvas e máscara de proteção. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente. Se ingerida não provocar vômito. Encaminhar ao serviço médico levando esta embalagem. Não utilizar esta embalagem para outros fins. Descarte o conteúdo e o recipiente em local apropriado, conforme as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. Embalagem reciclável, descartar o balde limpo.

L SPECIA PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME | CNPJ: 20.666.472/0001-95
AVENIDA MINISTRO CIRNE LIMA, 541 JARDIM PANCERA - TOLEDO/PR - CEP: 85.902-400
FONE: (45) 3055-4385 | (45) 98424-4385 | www.speciatintas.ind.br
Químico Responsável: Luiz Henrique Specia CRQ 09405149 - IX Região
INDÚSTRIA BRASILEIRA