



COLA BLOCO

ABNT/NBR-8215 | Produto inovador para assentamento de tijolos e blocos em paredes de vedação. Este produto aumenta a produtividade no assentamento, velocidade de execução, redução no peso da parede, menos resíduos, menor esforço físico. Possui excelente aderência, rápida secagem e fácil aplicação. Podendo ser usado em tijolos cerâmicos, blocos cerâmicos, blocos de concreto, tijolo ecológico e blocos celulares.

COMPOSIÇÃO

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estinerado, cargas minerais 1,34 mr inertes, pigmentos orgânicos e inorgânicos, surfactantes, microbiocidas não metálicos, espessantes e água.

RENDIMENTO e DILUIÇÃO

Balde com 25Kg rende em média 15m². Dependendo do tipo de tijolo/bloco utilizado e aplicador. Já vem pronto para o uso.

*Rendimento teórico, podendo variar de acordo com o substrato, métodos, ferramentas e técnicas utilizadas.

PREPARAÇÃO

ABNT/NBR 13245 | Certifique-se de que a área a ser aplicada esteja limpa, coesa, seca, firme, isenta de poeira, óleo ou graxa, sabão ou mofo. Reboco ou concreto novo aguardar cura mínima de 28 dias e secagem total. Realizar a aplicação de Selador Acrílico ou Fundo Preparador, respeitando as instruções de aplicação e secagem dos mesmos. A utilização desses produtos é de suma importância para garantir a qualidade e funcionalidade das massas e texturas, fazendo o elo de ligação entre substrato e produto. Superfícies com partes soltas, reboco fraco ou com baixa aderência, sujeira e poeira, deverão ser removidas por escovação, raspagem e/ou lavagem com água potável. Realizar aplicação de Fundo Preparador, conforme recomendação. Remover graxas, óleo ou outros contaminantes gordurosos com sabão ou detergentes neutros, enxaguar bem com água potável e aguardar secagem total. Paredes com mofo, bolor ou algas lavar com água sanitária na proporção 1:1 com água potável, enxaguar bem e aguardar secagem total. Repintura, raspar e lixar até eliminar o brilho e remover totalmente a tinta antiga mal aderida.

Caso haja necessidade de retocar o nivelamento da parede, recomenda-se o uso de Massa Acrílica, mesmo em áreas internas. Superfícies com umidade, identificar a origem da umidade e tratar de maneira adequada, antes da aplicação do substrato. RECOMENDAÇÃO: Manter o ambiente bem ventilado e arejado. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, umidade do ar superior a 85%, temperatura abaixo de 10°C e acima de 40°C e sol incidindo diretamente sobre a superfície.

APLICAÇÃO

Cortar a ponta da bisnaga de COLA BLOCO, com espessura de aproximadamente 1cm. A aplicação deverá ser feita em dois cordões sobre uma das superfícies a serem unidas. Os tijolos ou blocos devem ser assentados assim que os cordões forem aplicados, para evitar que resseque. Não há necessidade de aplicar o produto na lateral dos blocos ou tijolos, recomendamos que se deixe um espaço lateral de 1 a 3mm entre os blocos/tijolos para comportar dilatações térmicas e higroscópicas. Este espaço será posteriormente preenchido pelo reboco da alvenaria.

SECAGEM

20%: 08:00 horas | 40%: 24:00 horas | 90%: 72:00 horas
Final: 96:00 horas, podendo aumentar em dias chuvosos e temperaturas inferiores a 20°C.

PRECAUÇÕES

Pode provocar reações alérgicas na pele. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Armazenar em local coberto, seco e arejado, longe de fontes de calor. Durante a preparação, aplicação e secagem, manter o ambiente ventilado. Utilizar óculos, luvas e máscara de proteção. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente. Se ingerida não provocar vômito. Encaminhar ao serviço médico levando esta embalagem. Não utilizar esta embalagem para outros fins. Descarte o conteúdo e o recipiente em local apropriado, conforme as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. Embalagem reciclável, descartar o balde limpo.

L SPECIA PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME | CNPJ: 20.666.472/0001-95
AVENIDA MINISTRO CIRNE LIMA, 541 JARDIM PANCERA - TOLEDO/PR - CEP: 85.902-400
FONE: (45) 3055-4385 | (45) 98424-4385 | www.speciatintas.ind.br
Químico Responsável: Luiz Henrique Specia CRQ 09405149 - IX Região
INDÚSTRIA BRASILEIRA