



VEDA PAREDE

Auxilia na impermeabilização de fachadas, oferece grande aderência e durabilidade. Com sistema anti-mofo, proporcionando assim ambientes limpos, saudáveis e com ótima aparência, possui composição elástica de base acrílica.

VEDA PAREDE dispensa o uso de selador e pode ser pigmentado ou receber tinta acrílica, textura ou grafiato.

Indicado para paredes externas sujeitas a batidas de chuva e alvenaria de bloco.

COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas modificadas, cargas minerais inertes, aditivos modificadores e conservantes, pigmentos orgânicos e inorgânicos, água.

RENDIMENTO

Galão 3,6kg: de 20m² a 30m²

Balde 18kg: de 100m² a 150m²

DILUIÇÃO

Primeira demão diluir 10% com água potável, incorporando-a completamente ao produto. E aplicar as demais com intervalos de 6 horas entre cada aplicação.

APLICAÇÃO

Pode ser aplicado sobre reboco (curado após 28 dias), concreto, fibrocimento e massa acrílica. A massa acrílica deve conter fungicida e bactericida, aguardando sua perfeita secagem conforme especificação do fabricante.

REBOCO NOVO: Deve atender as recomendações da ABNT NBR 7200, aguardar secagem e cura (28 dias no mínimo). O reboco deve estar poroso, limpo, sem pintura, seco, isento de poeira e com boa resistência.

Deve-se observar e corrigir eventuais trincas.

REBOCO ANTIGO OU PAREDE JÁ PINTADA:

Paredes já pintadas devem ser lixadas até remover toda a pintura existente.

PROCEDIMENTO PARA LIMPEZA DE PAREDE:

Saturar a superfície com água limpa, escovar a superfície com escova de cerdas duras com solução de água sanitária (4% a 6% de cloro ativo). Enxaguar com água limpa em abundância e aguardar a completa secagem da superfície por 72 horas no mínimo e temperatura superior 24°C para prosseguir com a aplicação do VEDA PAREDE.

SECAGEM

Ao toque: 1 hora

Entre demãos: 6 horas

Final: 12 horas

Cura inicial: 72 horas

Cura total: Até 30 dias, dependendo das condições climáticas.